



Jun 2023 Version

BestSeal MAC 20S

Chất phủ bảo vệ, chống thấm trong suốt, một thành phần.

Mô tả:

BestSeal MAC 20S là chất phủ bảo vệ, chống thấm trong suốt với độ bền cực cao. BestSeal MAC 20S sử dụng công nghệ lai giữa acrylic copolymer với methyl methacrylate hoà tan trong dung môi hydrocacbon thơm.

Ứng dụng:

BestSeal MAC 20S dùng để bảo vệ /chống thấm cho các bề mặt vật liệu cả trong nhà lẫn ngoài trời như:

- Bê tông áp khuôn.
- Bê tông truyền thống.
- Các lớp phủ bê tông gốc polymer.
- Gạch ngói trang trí không nung.

Ưu điểm:

- Chống tia tử ngoại.
- Tăng tuổi thọ, tăng độ bền màu, chống nhiễm bẩn, dễ chùi rửa bề mặt.
- Khả năng chống thấm tuyệt vời.
- Kháng dầu mỡ, nấm mốc.
- Kháng mài mòn cao. Tăng cường khả năng chịu áp lực của nền bê tông.
- Kháng trơn trượt.
- Dễ thi công với những dụng cụ sẵn có như: ru-lô, cọ quét, vòi phun...
- Tối ưu hóa chi phí bảo trì. Tiết kiệm nhân công.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:**Dạng tồn tại:**

Chất lỏng nhớt trong suốt.

Thành phần:

Acrylic copolymer kết hợp methyl methacrylate.

Độ nhớt (25°C):

200- 1000 Cps

Tỉ trọng (25°C):

0.92 ± 0.02 kg/lít

Hàm lượng chất rắn:

~ 20 %

Đóng gói:

5; 10 Lít/ thùng hoặc 200 Lít/ thùng.

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Hạn sử dụng:

12 tháng (Trong điều kiện bao bì còn niêm kín).

Nhiệt độ thi công:

2 ÷ 43°C

Định mức:

- Đối với bề mặt nhẵn, mịn: ~ 9 m²/1 lít đã pha.
- Bê tông bề mặt vân chổi: ~ 8 m²/1 lít đã pha.
- Bê tông áp khuôn: ~ 5 m²/1 lít đã pha.
- Bề mặt phun gai: ~3 m²/1 lít đã pha.

Bảo dưỡng hoàn toàn:

7- 10 ngày.

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,
Tân Uyên Town, Bình Dương Province,
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Email: info@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Email: bm1@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Email: bm2@bestmix.com.vn

NHA TRANG OFFICE:

989 Le Hong Phong Street,
Phuoc Long Ward, Nha Trang City
Tel: 090 545 3579
Email: bm3@bestmix.com.vn

CENTRAL BRANCH:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Email: bm4@bestmix.com.vn

NORTHERN BRANCH:

TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,
Hoang Mai District, Ha Noi City
Tel: (024) 3200 8234
Email: bm5@bestmix.com.vn

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

Chuẩn bị bề mặt:	- Bê tông phải đạt tối thiểu 28 ngày tuổi trước khi thi công BestSeal MAC 20S. - Bề mặt trước khi thi công phải được đảm bảo khô ráo, vệ sinh sạch sẽ, không bị bám dính bụi bẩn, bùn đất, dầu mỡ, rong rêu, nấm mốc, các lớp phủ cũ.
Pha loãng:	Sử dụng trực tiếp hoặc pha loãng từ 1 đến 3 phần dung môi (N-Butyl Acetate, Xylene, MEK, xăng thơm...) trước khi sử dụng tùy thuộc vào tình trạng bề mặt, đặc tính vật liệu cần bảo vệ).
Thi công:	- Có thể thi công bằng súng phun, cọ hoặc con lăn. - Tiến hành thi công hai lớp. - Thi công lớp thứ hai ngay sau khi thi công lớp thứ nhất hoặc tối đa từ 3.5 giờ kể từ khi thi công xong lớp thứ nhất. Nếu quá thời gian thi công trên, tiến hành thi công lớp thứ hai sau 24 giờ. - Bề mặt hoàn thiện khô sau 4 giờ và có thể lưu thông bình thường sau 24 giờ.
Lưu ý:	- BestSeal MAC 20S chỉ được sử dụng trên bê tông thoát nước tốt và không chịu áp suất thủy tĩnh. - BestSeal MAC 20S không được khuyến nghị cho bê tông ngâm nước liên tục, tiếp xúc thường xuyên với hóa chất. - BestSeal MAC 20S phải được để khô hoàn toàn trước khi tiếp xúc với nước. - Khu vực thi công phải được thông thoáng và hướng thi công phải ở đầu hướng gió. - Tránh xa nguồn nhiệt, lửa, không hút thuốc trong khu vực thi công.
Vệ sinh:	Vệ sinh dụng cụ, thiết bị bằng BestThinner SC01 ngay sau khi kết thúc công việc và trước khi vật liệu đông rắn.
An toàn:	Sản phẩm có thể gây dị ứng đối với da mẫn cảm khi tiếp xúc lâu. Nên mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ khi thi công. Không ăn uống trong khu vực thi công. Tránh xa tầm với trẻ em. Trường hợp bị văng vào mắt, mũi, miệng rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE: Lot D1, D1N3 Rd., Nam Tân Uyên IP, Tân Uyên Town, Bình Dương Province, Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991 Email: info@bestmix.com.vn	HCMC OFFICE 1: 378-384 Cong Hoa Str., Ward 13, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997) Email: bm1@bestmix.com.vn	HCMC OFFICE 2: 23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340 Email: bm2@bestmix.com.vn	NHA TRANG OFFICE: 989 Le Hong Phong Street, Phuoc Long Ward, Nha Trang City Tel: 090 545 3579 Email: bm3@bestmix.com.vn	CENTRAL BRANCH: 478B1 Dien Bien Phu Street, Thanh Khe District, Da Nang City Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399 Email: bm4@bestmix.com.vn	NORTHERN BRANCH: TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area, Hoang Mai District, Ha Noi City Tel: (024) 3200 8234 Email: bm5@bestmix.com.vn
--	--	---	--	--	--