



BestHard SS150

Hợp chất gia cường độ cứng và kháng bụi cho bề mặt bê tông

Updated: Feb. 2022

Mô tả

BestHard SS150 là hợp chất silica hoạt tính, đậm đặc, một thành phần, có tác dụng gia cường độ cứng bề mặt bê tông, đặc biệt cho bê tông nền, sàn làm tăng khả năng kháng mài mòn, kháng phát sinh bụi trong quá trình sử dụng bê tông.

Ứng dụng:

Nền sàn nhà xưởng công nghiệp, kho chứa, garage, bãi đậu xe, ...những nơi có yêu cầu cao chống mài mòn, chống phát sinh bụi cho bề mặt bê tông.

Ưu điểm:

BestHard SS150 có những ưu điểm nổi bật như sau:

- Trộn sẵn, một thành phần nên rất dễ sử dụng.
- Khả năng thẩm thấu cao, hoạt tính mạnh.
- Gia tăng đáng kể độ cứng, khả năng chống mài mòn, chống phát sinh bụi cho bề mặt bê tông.
- Nâng cao khả năng làm sạch, chống nhiễm bẩn cho bề mặt bê tông.
- Không màu, không mùi, không làm thay đổi màu sắc bề mặt bê tông.
- Thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời.
- Không độc hại, thân thiện với môi trường.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Dạng tồn tại:

Chất lỏng nhớt

Màu sắc:

Trong suốt

Đóng gói:

25 L/can ; 210 L/phuy ; 1.000 L/Thùng

Điều kiện lưu trữ:

Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ môi trường: +5°C ÷ +30°C

Thời gian lưu trữ:

24 tháng kể từ ngày sản xuất nếu được lưu trữ đúng điều kiện bảo quản và chưa khai thùng.

Hàm lượng hoạt tính:

≥ 30 %

Hàm lượng VOC:

0 g/l

Tỷ trọng:

1.25 ±0.05 kg/l

pH:

11.0 ± 1.0

Định mức sử dụng:

0.075 ÷ 0.100 kg/m² (Tùy thuộc vào trạng thái bề mặt bê tông)

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP, Tân Uyên Town, Bình Dương Province, Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991

Email: info@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13, Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City

Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997) Email: bm1@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22, Bình Thạnh Dist., Ho Chi Minh City

Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340 Email: bm2@bestmix.com.vn

NHA TRANG OFFICE:

989 Le Hong Phong Street, Phước Long Ward, Nha Trang City

Tel: 090 545 3579 Email: bm3@bestmix.com.vn

CENTRAL BRANCH:

478B1 Dien Bien Phu Street, Thanh Khe District, Da Nang City

Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399 Email: bm4@bestmix.com.vn

NORTHERN BRANCH:

TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area, Hoàng Mai District, Ha Noi City

Tel: (024) 3200 8234 Email: bm5@bestmix.com.vn

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Tỷ lệ pha loãng: 1,0 lít BestHard SS150 pha với 1,0 đến 1,5 lít nước sạch

Khả năng thẩm thấu: 2.0 ÷ 7.0 mm (Tùy thuộc vào trạng thái bề mặt bê tông)

Tăng độ chống mài mòn: 25.0 ÷ 40.0 % (Tùy thuộc vào loại bê tông)

Môi trường thi công: Nhiệt độ tối thiểu: + 10 °C
Nhiệt độ tối đa: + 40 °C
Độ ẩm tương đối tối đa của không khí là 80%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Điều kiện bề mặt: Bề mặt bê tông phải được vệ sinh sạch các tạp chất như bụi bẩn, dầu, mỡ, các lớp sơn, các chất phủ bảo vệ cũ... bằng các thiết bị, dụng cụ thích hợp.
Nhằm tạo điều kiện cho vật liệu thẩm thấu sâu, bê tông nên được làm khô đến độ ẩm thích hợp ($\leq 8\%$).

Thi công: Dùng ru-lô hoặc máy phun áp lực thấp để phân bố đều vật liệu lên bề mặt bê tông theo định mức thích hợp (tùy thuộc vào trạng thái bề mặt bê tông). Sau khoảng 30 phút (khi vật liệu bắt đầu tạo gel), dùng vòi phun nước sạch phun đều một lượng nước thích hợp vừa đủ để tái phân tán (bằng chổi quét hoặc máy chà sàn chổi cước) lượng vật liệu còn trên bề mặt bê tông.
Sau khi bề mặt bắt đầu khô trở lại, dùng vòi phun nước rửa sạch và làm khô bằng giẻ lau hoặc máy hút bụi ướt.
Khi có nhu cầu đánh bóng bề mặt nên sử dụng hợp chất đánh bóng BestSlick G85 để tăng độ thẩm mỹ bề mặt bê tông.

Vệ sinh: Dùng nước sạch vệ sinh thiết bị, dụng cụ ngay sau khi thi công và trước khi vật liệu đóng rắn.

Miễn trừ: Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:
Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,
Tân Uyên Town, Bình Dương Province,
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Email: info@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 1:
378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Email: bm1@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 2:
23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Email: bm2@bestmix.com.vn

NHA TRANG OFFICE:
989 Le Hong Phong Street,
Phuoc Long Ward, Nha Trang City
Tel: 090 545 3579
Email: bm3@bestmix.com.vn

CENTRAL BRANCH:
478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Email: bm4@bestmix.com.vn

NORTHERN BRANCH:
TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,
Hoang Mai District, Ha Noi City
Tel: (024) 3200 8234
Email: bm5@bestmix.com.vn